

# POL TENNIS di Martinelli Giovanni & C. s.n.c.

## Scheda Tecnica

### COLORANTE ANTIVENTO

#### DEFINIZIONE CHIMICA

E' costituito da coccio macinato ricavato dalla frantumazione di argilla cotta alla temperatura di 900 – 1000°C. Laterizi utilizzati: tegole, mattoni, coppi, ecc.

#### DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Il colorante di laterizio è utilizzato quale manto di finitura sui campi da tennis in terra battuta e sulle pavimentazioni in terra battuta adibite ad uso sportivo, quali: piste di atletica, tamburello, baseball, ecc.

#### GRANULOMETRIA

Colorante di laterizio, rosso scuro: mm. 0-2.

Peso specifico: circa 10 q.li/mc.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Posa di manto finale sulla pavimentazione per campo da tennis o pavimentazione sportiva: stesa del materiale a raschia, livellato con spazzolone, bagnato e rullato, per uno spessore medio di mm. 2/3 (lo spessore varia secondo il tipo di pavimentazione da eseguire).

#### DEFINIZIONI VARIE

Colorante di laterizio, manto finale, manto colorante, manto di finitura, manto di usura.

#### CONFEZIONE

E' disponibile: sfuso, confezionato in sacchi da Kg. 25 o in sacconi da Kg. 1100/1600.

*Via Serega, 14 – 37041 ALBAREDO D'ADIGE (VERONA)*

*Tel 045/7000404 Fax 045/6609259*

[www.poltennis.it](http://www.poltennis.it) - [poltennis@poltennis.it](mailto:poltennis@poltennis.it)